

1 m³ HARÇTA KULLANILACAK MALZEME MİKTARI

Malzeme	Yoğunluğu	Verimi 1/10 kg yan. kireç	Karıştırma Oranları							
			Kg olarak				Lt olarak			
			1:3	1:3.5	1:4	1:4.5	1:3	1:3.5	1:4	1:4.5
Kireç harcı (Ia)			1:3	1:3.5	1:4	1:4.5	1:3	1:3.5	1:4	1:4.5
Sönmüş toz kireç	0.4		160	138	122	109				
	0.5		200	173	153	136	400	345	305	272
	0.6		240	207	183	163				
	0.7		280	241	214	190				
Kum	1.3		1560	1575	1585	1600	1200	1210	1220	1230
Kireç hamuru	1.25		500	430	380	340	400	345	305	272
		30	133	115	102	91				
		32	125	108	95	85				
Kelle kireç veya sönmemiş toz kireç		34	118	102	90	80				
		36	111	96	85	75				
		38	105	91	80	72				
		40	100	86	76	68				
Kum	1.3		1560	1575	1585	1600	1200	1210	1220	1230
Hidrolik kireç harcı (Ib) Y. hidrolik kireç harcı h. (II)			1:3	1:3.5	1:4		1:3	1:3.5	1:4	
Hidrolik veya yüksek hidrolik kireç	0.8		312	272	240					
	0.9		351	306	270		390	340	300	
	1.0		390	340	300					
Kum	1.3		1520	1545	1560		1170	1190	1200	
Kireç çimento harcı (II)			2:1:8	2:1:9	2:1:10	2:1:11	2:1:8	2:1:9	2:1:10	2:1:11
Sönmüş	0.4		112	104	96	90				
Toz	0.5		140	130	120	113	280	260	240	226
Kireç	0.6		168	156	144	136				
	0.7		196	182	168	158				
Çimento	1.2		168	156	144	136	140	130	120	113
Kum	1.3		1460	1520	1560	1610	1120	1170	1200	1240
Kireç-çimento harcı (II)			1.5:1:8	1.5:1:9	1.5:1:10	1.5:1:11	1.5:1:18	1.5:1:9	1.5:1:10	1.5:1:11
Kireç Hamuru	1.25		275	250	230	210	220	200	185	170
		30	74	67	62	57				
		32	69	63	58	53				
Kelle kireç veya sönmemiş toz kireci		34	65	59	55	50				
		36	61	56	52	47				
		38	58	53	49	45				
		40	55	50	46	43				
Çimento	1.2		180	165	150	140	150	135	125	115
Kum	1.3		1530	1560	1590	1620	1180	1200	1230	1250

I. Grup Harçtan II. Grup Harç Yapılması				
Karışım Oranları	80 litrelik karıştırıcı		150 litrelik karıştırıcı	
	1.5:1:9	1.5:1:10	1.5:1:9	1.5:1:10
Hazır Harç 1:6 R.T	80	70	150	130
Çimento, litre	8	7	14	12
Kum, litre		10		12